

## Mousse en PVC 130 expansé



Densité kg/m <sup>3</sup>	ASTM D1622	kg/m <sup>3</sup>	nominale	130
Résistance à la compression	ASTM D1621-10	MPa	average min-ave min-min	2,73 2,52 2,25
Module de compression	ASTM D1621-10	MPa	average min-ave min-min	125 111 99
Resistance a la rupture	ASTM D1623	MPa	average min-ave min-min	3,81 3,04 2,79
Module de rupture	ASTM D1623	MPa	average min-ave min-min	216 185 170
Résistance au cisaillement	ASTM C273	MPa	average min-ave min-min	2,03 1,97 1,79
Cisaillement module	ASTM C273	MPa	average min-ave min-min	49 45 41
Allongement de cisaillement à la rupture	ASTM C273	%	average	32
Dimensions standard		mm		850 1900 58